

آزمون اندازه گیری مقاومت الکتریکی نانو افزودنی زیمابان

استاندارد مرجع آزمون: طی استانداردهای زیر محصول پس از استفاده دارای خصوصیات گزارش شده در جدول زیر می باشد.

نتیجه آزمایش

- نتیجه آزمون به شرح جدول زیر می باشد:

استاندارد	واحد	مقدار	آزمون
ASTM D257	ohms·cm	$3/31 \times 10^{14}$	مقاومت الکتریکی حجمی
ASTM D257	ohms	$5/01 \times 10^{14}$	مقاومت الکتریکی سطح

توضیحات

- نمونه های ارسالی در دمای استاندارد آزمایشگاهی (25°C) در تمام مدت آزمایش مورد تست قرار گرفتند.
- استفاده از این مواد در شرایط استاندارد کارگاهی باید صورت گیرد.

