

## خواص فیزیکی محلول نانو افزودنی زیمابان

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D792

## نتیجه آزمایش

- نتیجه آزمون به شرح جدول زیر می باشد:

واحد	مقدار	آزمون
-	آبی	رنگ ظاهری
-	آبی شیشه ای	رنگ ظاهری پس از مصرف
g/cm <sup>3</sup>	۱/۰۹	دانسیته
°C	-۶	دمای انجماد
°C	۱۱۲	دمای جوش

## وضیحات

- نمونه های ارسالی در دمای استاندارد آزمایشگاهی (۲۵°C) در تمام مدت آزمایش مورد تست قرار گرفتند.
- استفاده از این مواد در شرایط استاندارد کارگاهی باید صورت گیرد

دکتر محمدرضا گنجعلی

رئیس انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران