

خواص فیزیکی محلول چسب کاشی زیمايان

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D792

نتیجه آزمایش

- نتیجه آزمون به شرح جدول زیر می باشد:

واحد	مقدار	آزمون
-	کرم خاکستری	رنگ ظاهری
-	کرم خاکستری	رنگ ظاهری پس از مصرف
g/cm ³	۳/۳۶	دانسیته
°C	-۸	دمای انجماد
°C	-	دمای جوش

وضیحات

- نمونه های ارسالی در دمای استاندارد آزمایشگاهی (۲۵°C) در تمام مدت آزمایش مورد تست قرار گرفتند.
- استفاده از این مواد در شرایط استاندارد کارگاهی باید صورت گیرد.

