

## آزمون اندازه گیری مقاومت شیمیایی چسب درزگیر زیمابان

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D543

نتیجه آزمایش

- نتیجه آزمون به شرح جدول زیر می باشد:

واحد	مقاومت	آزمون
%	۷۶	اسید کلریدریک ۳۷٪
%	۶۴	اسید سولفوریک ۹۸٪
%	۸۳	اسید نیتریک ۶۰٪
%	۸۹	اسید فسفریک ۸۵٪
%	۷۱	سدیم هیدروکساید ۵۰٪
%	۷۳	استون
%	۹۰	متانول
%	۷۷	بنزین

## وضیحات

- نمونه های ارسالی در دمای استاندارد آزمایشگاهی (۲۵°C) در تمام مدت آزمایش مورد تست قرار گرفتند.
- استفاده از این مواد در شرایط استاندارد کارگاهی باید صورت گیرد.



دکتر محمدرضا گنجعلی

رئیس انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران



گزارش تنها با مهر زنده آزمایشگاه مورد تایید است. تعلق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نمی باشد. آزمون نهایتاً به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را بصورت مکتوب و ایمیل به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. ایمیل ارتباطی: [tutelab@gmail.com](mailto:tutelab@gmail.com) می باشد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد می باشد. نشانی: امیرآباد شمالی - پردیس شماره ۲ دانشگاه تهران - مرکز عالی الکتروشیمی (همکار سازمان ملی استاندارد)