

آزمون اندازه گیری مقاومت شیمیایی چسب کاشی زیمابان

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D543

نتیجه آزمایش

- نتیجه آزمون به شرح جدول زیر می باشد:

واحد	مقاومت	آزمون
%	۷۰	اسید کلریدریک ۳۷%
%	۵۹	اسید سولفوریک ۹۸%
%	۷۹	اسید نیتریک ۶۰%
%	۸۲	اسید فسفریک ۸۵%
%	۶۸	سدیم هیدروکساید ۵۰%
%	۶۷	استون
%	۸۳	متانول
%	۷۶	بنزین

وضیحات

- نمونه های ارسالی در دمای استاندارد آزمایشگاهی (۲۵°C) در تمام مدت آزمایش مورد تست قرار گرفتند.
- استفاده از این مواد در شرایط استاندارد کارگاهی باید صورت گیرد.



دکتر محمدرضا گنجعلی

رئیس انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران



مایشگاه الکتروشیمی